

بررسی عمل‌کرد آشکارساز نیم عایق گالیوم آرسناید (GaAs) برای آشکارسازی ذرات آلفا


محمد دارایی، محمد اسماعیل عظیم عراقی: دانشگاه تربیت معلم تهران
ماهیار نوشیروانی: مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این مقاله، نتایج حاصل از عمل‌کرد یک آشکارساز سد پتانسیل سطحی با زیرلایه نیمه‌عایق $GaAs$ که در دمای اتاق و خلأ 10^{-4} Torr تحت تابش ذرات آلفا با انرژی $5/48 MeV$ از چشمه ^{241}Am قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای با قطر تماس شاتکی ۲ و ۳ میلی‌متر بررسی و با هم مقایسه می‌شوند. اثر تغییرات ولتاژ بر قدرت تفکیک‌پذیری آشکارسازها بررسی شده است.

مقدمه

یکی از انواع آشکارسازهای تابش، آشکارساز بر پایه نیم‌رسانا است. آشکارسازهای با زیرلایه Si به‌علت ارزانی و فراوانی مواد اولیه و تکنولوژی پیشرفته‌تر نسبت به سایر مواد، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. از طرفی آشکارسازهای $GaAs$ به علت بزرگی گاف انرژی قابلیت آشکارسازی تابش هسته‌ای در دمای اتاق را دارند [۱]. همچنین به‌علت دارا بودن گاف انرژی مستقیم و بسیاری تحرک حامل‌های بار، سرعت پاسخگویی زیادی از خود نشان می‌دهند [۲]. از همین رو اخیراً در ستارشناسی، طیف‌سنجی صنعتی و تصویربرداری پزشکی [۳] مورد استفاده قرار گرفته اند. شکل ۱ نمایی از یک آشکارساز سد پتانسیل سطحی است [۳]، [۵]:



شکل ۱. آشکارساز سد پتانسیل سطحی، شامل زیرلایه نیم‌رسانا و دو اتصال فلزی شاتکی و اهمی در دو طرف آن

این آشکارسازها با قرار دادن یک لایه فلز در یک سمت نیم‌رسانا به منظور برقرار کردن اتصال اهمی و یک لایه فلز در سمت دیگر نیم‌رسانا برای شکل دادن اتصال شاتکی ساخته می‌شوند و ناحیه تهی مورد نیاز را همین اتصال شاتکی ایجاد می‌کند و لذا به رشد لایه p یا n بر روی زیر لایه نیازی نیست.

روش کار

آشکارسازهای مورد استفاده در این مقاله در بخش اپتوالکترونیک صنایع نیمه هادی ساخته و پاسخ آن‌ها به ذرات α در بخش وانوگراف مرکز تحقیقات هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران آزمایش شده است. این آشکارسازها از زیر لایه نیمه‌عایق GaAs رشد داده شده به روش LEC¹ تهیه شده‌اند. مشخصات زیر لایه GaAs در جدول ۱ آورده شده است.

ضخامت نمونه‌ها با استفاده از سایش مکانیکی به $400\ \mu\text{m}$ ، $300\ \mu\text{m}$ و $200\ \mu\text{m}$ کاهش داده شده است، سپس هر دو وجه قطعات به روش سایش با پودر ۳ میکرون اکسید آلومینیوم صیقل داده شدند. زیر لایه‌های صیقل داده شده به ابعاد کوچکتری بریده می‌شوند.

به منظور ایجاد اتصال اهمی، لایه‌ای از آلیاژ $Au/Ge/Ni$ را به روش تبخیر و در شرایط خلأ 10^{-3} پاسکال بر پشت نمونه نشانیدیم. سپس آن‌را به مدت ۶۰ ثانیه در دمای 420C حرارت داده تا اتصال اهمی مناسب بوجود آید. روی دیگر نمونه را در همان شرایط خلأ با یک لایه فلز Au پوشانیدیم و سپس بر روی آن به کمک فرآیند لیتوگرافی طرح‌های دایره‌ای شکل با قطرهای ۲ و ۳ میلی‌متر ایجاد کردیم [۱۰]. قبل از فلزنشانی زیر لایه‌ها را با استفاده از استون گرم، نتراکلریدکربن و متانل شستشو می‌دهیم. در پایان قطعات با چسب نقره بر روی پایه نصب شدند.

جدول ۱. مشخصات فیزیکی زیر لایه GaAs


راستای تک بلور	ناخالصی	جرم [gr]	حرک [$\text{cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$]	چگالی حامل‌ها [cm^{-3}]
(۱۰۰)	Cr	۳/۲۶۲	5×10^3	$< 10^{15}$

بحث و نتایج

برای بررسی عملکرد آشکارسازها، قطعات تحت بایاس معکوس قرار داده شدند. سپس تحت شرایط خلأ 10^{-4} Torr تحت تابش ذرات آلفا با انرژی 5.48 MeV از چشمه ^{241}Am قرار گرفتند. در این حالت زوج الکترون-حفره‌هایی که بر اثر برخورد ذرات فرودی به ناحیه فعال (تهی لایه) ایجاد می‌شوند توسط میدان الکتریکی

موجود در این ناحیه جمع آوری شده و ایجاد یک پالس الکتریکی می‌نمایند که با دستگاه‌های الکترونیکی مناسب نشان داده می‌شوند [۹].

شکل ۲ الف طیف اندازه‌گیری شده با آشکارساز با قطر تماس فلزی ۳ mm و ضخامت ۴۰۰ μm را نشان می‌دهد. با کالیبره کردن آن، طیف انرژی مطابق شکل ۲ ب به دست می‌آید. همان‌طور که در شکل ۲ ب مشاهده می‌شود، قدرت تفکیک‌پذیری انرژی آشکارساز مذکور ۴۰ keV است. از همین روی این آشکارساز می‌تواند دو ذره با اختلاف انرژی ۴۰ keV را از یکدیگر تشخیص دهد.




شکل ۲. الف) طیف ذرات آلفای ۵/۴۸ MeV از چشمه ^{241}Am آشکار شده با آشکارساز GaAs با تماس شاتکی دایره‌ای شکل به قطر ۳ mm و ضخامت ۴۰ μm، ب) طیف انرژی ذرات آشکار شده شکل ۲. الف

شکل ۳ الف طیف اندازه‌گیری شده توسط آشکارساز GaAs با قطر تماس ۱mm و ضخامت ۴۰۰ μm و شکل ۳ ب طیف مربوط به آشکارساز با مشخصات مشابه و قطر تماس ۲mm را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود وضوح قله دوم انرژی (که بیانگر قدرت تفکیک انرژی است) کمتر از شکل ۲ ب است؛ زیرا هرچه قطر تماس شاتکی (حجم ناحیه فعال) کاهش می‌یابد از قدرت تفکیک انرژی نیز کاسته می‌شود که علت آن کاهش تعداد حامل‌های تولید شده در نتیجه کاهش حجم ناحیه فعال است. اندازه $FWHM$ (تمام پهنا در نیم‌بیشینه) مشخص‌کننده قدرت تفکیک انرژی است و با رابطه زیر بیان می‌شود [۴]:

$$FWHM \propto \left(\frac{F}{N} \right)^{1/2} \quad (1)$$


که در آن N تعداد حامل‌های ایجاد شده بر اثر برخورد ذره فرودی و F ضریب فانو است. ضریب فانو بیانگر اثر افت و خیزهای آماری شمارش است. اگر شرایط به نحوی تغییر کند که تعداد حامل‌های ایجاد شده کاهش یابد $FWHM$ افزایش یافته و از قدرت تفکیک‌پذیری انرژی کاسته می‌شود.



شکل ۳. طیف ذرات آلفای 5.48 MeV از چشمه ^{241}Am آشکار شده با آشکار ساز GaAs با ضخامت $400 \mu\text{m}$ و تماس شاتکی دایره‌ای شکل به قطر: الف) ۱ mm ، ب) ۲ mm

طیف اندازمگیری شده ذرات آلفا با انرژی 5.48 MeV از چشمه ^{241}Am ، با آشکار ساز GaAs با قطر تماس فلزی 3 mm و ضخامت $400 \mu\text{m}$ در ولتاژهای مختلف در شکل ۴ نشان داده شده است. دو پدیده در این شکل مشاهده می‌شود:

۱- جابه جایی قله طیف به سمت شماره کانال‌های بالاتر با افزایش ولتاژ، زیرا بر اثر برخورد تابش و ایجاد حامل‌های بار در آشکار ساز، جریان عبوری از قطعه افزایش می‌یابد و دستگاه طیف‌سنج با توجه به میزان تپ جریان تولید شده بر اثر برخورد یک ذره، شماره کانال به‌خصوصی را به آن نسبت می‌دهد. هر چه اندازه تپ جریان تولید شده بیشتر باشد، شماره کانال بالاتری به آن ذره اختصاص داده می‌شود. با افزایش ولتاژ معکوس اعمالی به آشکار ساز ناحیه تهی‌گسترش یافته و احتمال ایجاد حامل‌های بار بر اثر برخوردهای ثانویه حامل‌ها افزایش می‌یابد. بنا بر این اثر برخورد ذره‌ای با انرژی مشخص، تپ جریان بزرگتری به وجود می‌آید. به این ترتیب با افزایش ولتاژ شاهد انتقال طیف به سمت کانال‌های بالاتر خواهیم بود [۷].




شکل ۴. طیف ذرات آلفای 5.48 MeV از چشمه ^{241}Am آشکار شده با آشکار ساز GaAs با تماس شاتکی دایره‌ای شکل به قطر 3 mm و ضخامت $400 \mu\text{m}$ در ولتاژهای مختلف

۲. کاهش قدرت تفکیک انرژی با افزایش ولتاژ آشکار ساز، که بیانگر افزایش افت و خیزهای آماری داخل آشکار ساز (ضریب فانو) با افزایش ولتاژ اعمالی است [۵]، [۶].

در آزمایش بعدی از آشکار ساز $GaAs$ با اتصال شاتکی دایره‌ای شکل به قطر 2 mm و ضخامت $400\ \mu\text{m}$ استفاده شد. با قرار دادن در پوش بر روی آشکار ساز، دو حالتی را که همه مساحت آشکار ساز (شکل ۵ الف) و یا فقط ناحیه فعال آن تحت تابش قرار گیرد (شکل ۵ ب)، با هم مقایسه کردیم. از آنجا که فرآیند نفوذ حامل‌هایی که خارج از ناحیه فعال ایجاد می‌شوند به داخل ناحیه فعال طبیعت آماری دارد، و این موضوع منجر به افزایش ضریب فانو می‌شود، انتظار می‌رود تفکیک‌پذیری آشکار ساز در حالت دوم بهتر باشد [۸].

جریان عبوری از آشکار ساز و به تبع آن سطح DC ولتاژ دو سر آن پس از تحت تابش قرار گرفتن آشکار ساز افزایش می‌یابد. پس اگر نور تابیده شده به طور تناوبی قطع و وصل شود، نمودار $V-t$ آن به صورت موج مربعی ظاهر می‌شود و به کمک اسیلوسکوپ تغییرات ولتاژ قابل مشاهده خواهد بود.




شکل ۵. طیف آلفای انداز گیری شده $MeV\ 8/5$ از چشمه ^{241}Am آشکار شده با آشکار ساز $GaAs$ با تماس شاتکی دایره‌ای شکل به قطر 2 mm و ضخامت $400\ \mu\text{m}$ در ولتاژهای مختلف


حال اگر حامل‌های ایجاد شده بر اثر تابش نور، در فاصله زمانی دو تپ نوری جمع‌آوری نشوند و یا انرژی فوتون نوری به قدری زیاد باشد که تعداد حامل‌های خیلی زیادی به وجود آورد که امکان جمع‌آوری‌شان در فاصله دو تپ وجود نداشته باشد، اصطلاحاً می‌گویند آشکار ساز اشباع شده است و توانایی تمیز دو پالس با این دوره تناوب را ندارد. مسلماً یکی از مزایای آشکار ساز خوب سرعت پاسخ‌گویی زیاد آن و یا به عبارت دیگر توانایی تشخیص پالس‌های نوری با دوره تناوب کم و فرکانس بالا است.

در ابتدا برای ایجاد پالس‌های نوری از روش مکانیکی استفاده کردیم. بدین ترتیب که با دوران صفحه دایره‌ای شکلی که در دور آن سوراخ‌های ریزی وجود دارد، در مقابل یک چشمه پیوسته نوری آنرا به صورت پالسی تبدیل کردیم (شکل ۶). اما از آنجا که حداکثر فرکانس حاصل از این روش حدود 1 KHz است و انتظار ما از

آشکارساز پاسخگویی به پالس‌های در حد MHz است [۲]، روش مکانیکی را شیوه مناسبی برای ایجاد پالس نوری ندیدیم. برای این منظور از لیزر Q -سویچ $Nd:YAG$ که پالس‌هایی با تناوب MHz ایجاد می‌کند استفاده کردیم.



همان‌طور که از شکل ۷ پیداست، آشکارساز $GaAs$ به ضخامت $400 \mu m$ و قطر تماس شاتکی $2 mm$ پالس‌هایی با پهنای زمانی حدود $100 ns$ را آشکار می‌کند.



شکل ۷. تپ آشکارسازی شده با دوره $100 ns$ با آشکارساز $GaAs$ به ضخامت $400 \mu m$ و قطر تماس شاتکی $2 mm$ در دمای اتاق

نتیجه‌گیری

در این مقاله عملکرد آشکارساز با زیرلایه نیمه عایق $GaAs$ و اتصال‌های شاتکی دایره‌ای شکل با قطر $1 mm$, $2 mm$ و $3 mm$ بررسی شد. در آشکارسازی تابش آلفا با آشکارساز به ضخامت $400 \mu m$ و قطر تماس شاتکی $3 mm$, $FWHM = 40 KeV$ حاصل شد. با افزایش مساحت تماس شاتکی این مقدار کاهش پیدا

کرده و در نتیجه قدرت تفکیک انرژی آشکارساز افزایش می‌یابد، به نحوی که آشکارساز با قطر تماس شاتکی 1 mm توانایی تفکیک انرژی‌های چشمه آلفا از یکدیگر را ندارد. با افزایش ولتاژ اعمالی به آشکارساز مشاهده شد که طیف انرژی حاصله به سمت شماره کانال‌های بزرگتر جابه جا شده و از قدرت تفکیک‌پذیری آشکارسازها کاسته می‌شود. همچنین مشاهده شد اگر به نحوی عمل شود که ذرات آلفا فقط به ناحیه فعال برخورد کنند قدرت تفکیک‌پذیری بیش‌تر می‌شود.

سیاس‌گذاری

در پایان از زحمات تمامی همکاران بخش نیم‌رسانای مرکز تحقیقات لیزر و واندوگراف مرکز تحقیقات هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران و صنعت آپتوالکترونیک صنایع نیمه هادی کمال تشکر را داریم؛ همچنین از راهنمایی‌های دوست عزیزم آقای فرزانه گیتی و همکاری‌های سرکار خانم مریم جامعی مقدم در ارائه این مقاله سپاسگزاریم.

منابع

- 1.M. Cuzin, Some new developments in the Field of High Atomic Number Materials, *Nucl. Instr. And Meth. A*, 253 (1987) 407.
- 2.Markus Sickmüller, Ultra High Speed MSM Photodetectors for Optical Transmission Systems, *Annual Report*, Institut für Hochfrequenztechnik, TU Braunschweig (1994).
- 3.G. Bertuccio, M. Alietti, C. Canali, A. Cetronio, C. Chiossi and F. Nava, Performance of SI LEC GaAs Detectors at 20°C and -30°C for X- and γ -ray Spectroscopy, *Nucl. Instr. And Meth. A* 379 (1996) 152-154.
- 4.W.R. Leo, *Techniques for Nuclear and Particle Physics*, Springer-Verlag (1994) 118.
5. W. Van Roosbroeck, Theory of the Yield and Fano Factor of Electron-Hole Pairs Generated in Semiconductors by High-Energy Particles, *Phys. Rev.* 139, 1702-1716 (1965).
- 6.L. Reggiani, A. Reklaitis, et.all, Monte Carlo Investigation of Shot-noise Suppression in Nondegenerate Ballistic and Diffusive Transport Regimes, *Aust. J. Phys.* 53 (2000) 3-34.
- 7.R. Baldini, Influence of Substrate on the Performances of Semi-Insulating GaAs Detectors, *Nucl. Ins. Meth. Phy. A* 449 (2000) 268-276.

8. Alan Owens, A. Peacock, Compound Semiconductor Radiation Detectors, *Nucl. Instr. And Meth. A* 531 (2004) 18-37.
9. *Alpha Ray Spectroscopy*, University of Michigan, May(2005).
10. P. Jayavel, Study on the performance of SI-GaAs and SI-InP Surface Barrier Detectors for Alpha and Gamma Detection, *Nucl. Ins. and Meth. A* 454 (2000) 252.